

Launa, mangola e saida – l'elavuraziun da textilias

Il term textilias è ina noziun genera-
la che cumpiglia tant las fibras sco
material da partenza sco er il fil, las
differentas tailas ed ils singuls ves-
tigids scoproduct final. Material da par-
tenza per la producziun da textilias
furman fibras naturalas e sinteticas.
Tar las fibras naturalas differen-
ziesch'ins tranter fibras da plantas
(mangola, juta, glin e chon) e fibras
d'animals (launa e saida). Las fibras
sinteticas cumpletteschan la paletta
da textilias. Las fibras veggan racoltadas,
lavadas e coloradas. Silsunter veggan ellus
elavuradas a fieuter u fil. Il fil furma il ma-
terial da partenza per crear tailas. Ins differ-
ziesch'ins tranter tessids (fils che van per
lung e per lartg e sa cruschan en in angul
dretg) e tailas dad anzas (fatgas cun stgina
u tricot elavurà cun la maschina). Tessids e
tricot furman la basa per cuser da tuttas sorts
vestgadira. La preschentaziun dad oz dat
in'invista en las differentas materias pri-
mas e mussa silsunter la via d'elavuraziun da textilias da las fibras a
la taila finida.



Mangola
La planta da mangola è derasada en regiuns tropicas e subtropicas. Ella dovrà in clima chaud ed umid per crescher e setgar enfin che las capsulas èn madiras. La flur da la planta da mangola sumeglia in pau a quella da la rosa selvadia. Suenter la fructificaziun sa serra la flur e sa transfurma en ina capsula cun sems. Quests sems sviluppan lungs fils che rumpan la finala si la capsula. Diesch emnas suenter la semnada sumeglian il champs da mangola ad ina mar da tam-puns alvs da vatta. Questa vatta protegia il sems encounter inimis, gida els a sa derasar cun il vent e tschitscha aua che serva al nov scherm sco nutritum.

Racoltar la mangola e liberar la vatta dals sems eran pli baud lavurs ordvart intensivas e stentus. Ozendi vegn questa lavur per gronda part fatga cun agid da maschinas. Ils sems veggan duvrads per gu-dagnar ieli. La mangola sezza vegg rimanda da commerziants e pressada a ballots da pilirs tschient kilos. Pli baud veggian queste ballots transportads cun il bastiment directamain a l'exterior. Oz sa chat-tan era las fabricas per elavurar la mangola per gronda part al lieu da cultivaziun. En las filandarias vegg fatg fil, en las tenschalias dat ins colur il fil u la taila ed en las tesarías vegg il fil tessi a tailas. Silsunter veggan elavurads jeans, t-shirts, sientamauns e vestgadira sut ed exportads en tut il mund.

Chon e glin
Sper la mangola datti ina seconda sort da fibras da plantas che vegg elavurada a textilias. Quella vegg per gronda part gudagna da las fibras dal moni. Sper fibres exoticas sco juta datti er sorts che veggian cul-tivadas pli baud en Europa ed en spezial en il territori alpin, numnadama in chon e glin.



Launa fieutrade e colurada.

FOTO: MAGICPEN/PIXELIO

Suenter avair plantà e racoltà il chon ed il glin veggian il chanvads smuttads, riflads e mess a puz, vul dir fixads cun in crap giu en il fund d'ina aua currenta. Strusch che las fibras cumenzavan a sa sta-tgar, veggian ellus messas a sientar sin in prà. Ils proxims pass eran da la fullar/sgramblar (splattergnar cun la brata) e spatlar (liberar da las parts lainusas) per lura far passar il chon atras il tscharesch – ina spezia d'aissa plain guttas gizzas – che spartiva la finala la stuppa. Questa stuppa, tagliada en segments da circa in mez metter lunghezza, deva l'atscha da chon u da glin cler che veggiva filada a la rocca u a la roda da filar.

Launa

Launa sa lascha gudagnar da differents animals da niz sco la nursa, il chamel, il lama/l'alpaca, il cunigl d'angora u la chaura da kaschmir. La launa la pli encon-nuschenta e derasada è quella da la nursa. La launa tundida sto l'emprim veggir lava-da e liberada dal tschuf e dal tuffien. Per che la launa daventia loma e fina vegg ella silsunter stgarsinada. Quai succediva pli baud cun agid da barschuns speziali, ils stgarsins. Ozendi veggan tut il process da lavur, tant il lavar sco il stgarsinar, per regla fatgs cun agid da maschinas speziali.

La launa-nursa è stada da vegl enna da gronda muntada per il Grischun. En documents curretis cumpara dapi il 13avel tschientaner savens il «pannus griseus», il ponn grisch da launa-nursa che veggiva exportà oravant tut en l'Italia. Quest ponn figura en blers uredens da duana, per exemplu en quels da Müstair dal 1290 e da Com dal 1320. Il ponn è stà durant l'entir temp medieval in object da dieschma da bains signurils, e sia quantitat veggiva indigtada en bratschs. Ils dudesch bains gualsers da Tavau per exemplu avevan da consegna en il onns 1330 als baruns de Vaz tranter au-ter 168 bratschs ponn. Ina gronda part dal ponn da launa filà e tessi en il Grischun è daven-tà l'artigel da marca da la vestgadira purila;

dad el derivan probablamain era ils numbs grawe puren, «Lia Grisch» e «Grischun». Ils Grischuns ni Rumantschs veggian per part er numnads «Pompalus» (da ponn pa-lus). En ils onns 1467-69 èn attestadas pli-ras persunas da Sumvitg, Luven e Glion che faschevan commerzi cun il ponn da launa-nursa sur il Pass dal Lucmagn a Com.

Saida

Saida è ina fibra textila fitg fina che deriva dals fils da la rasulauna da saida. La saida arriva oriundamain da la China e furmava ina martganzia ordvart custaiva che veggiva exportada sur la Via da saida. Ulterius producents èn oz il Giapun e l'India.

Las rasulaunas s'impoppaen la saida ch'ellas produceschan cun agid da glandas spezialas. En tut sa stortiglia il fil radund 300 000 giadas enturn la rasulauna. La saida vegg gudagnada cun derullar il cocon. Per obtegnair 250 grams fil dovrà radund 3000 cocons. La saida vegg alura elavurada a tailas custaivas sco chiffon, satin e taft. Taisser fil da saida è ina lavur ordvart pre-tensiussa. Il fil da saida rumpa numnadama in tgunsch e nufs na sa laschan strusch zuppentar.

Fibras sinteticas

Las fibras naturalas na tanschan oz betg pli per satisfar a la dumonda da textilias per il pli differents dievers. Fibras sinteticas pon ins crear a basa da materialias naturalas sco laina manizzada u restanzas da mangola. Exempels per questas fibras da celulosa en viscose, acetat u elastan. Las bleras fibras sinteticas èn dentant products a basa d'iel mineral che n'existan betg en la natura (poliacril, poliamid, poliester e microfibras). Novas fibras veggan creadas cun maschadar fibras naturalas cun fibras sinteticas. Uschia datti fils e tailas cun qualitads determinadas. Fibras sinteticas pon veggir creadas cun adattar il material da partenza ed ils process d'elavuraziun respectivamain cun tractaments posteriurs. Grazia a questa flexibladad veggan elavurads oz dapli fibras sinteticas che mangola u autres fibras naturalas.

Da las fibras al fieuter u al fil

Surfatschas textilas sa laschan da principi realisar cun duas metodas: cun pressegiar launa a fieuter ubain cun filar las fibras ed elavurar vinavant il fil. Fieuter vegg fatg cun pressegiar efullar launa. Per far fieuter dovri pressiun, fricziun, chalira ed umidat. La fibra da launa è surtragda da squamas. Cun fieutar sa pendan ilis fils en l'auter e veggan pli spess. L'autra varianta d'elavurar las fibras è il filar; quest pass po veggir appligtà tar tut las fibras. Il fil furma alura il material da partenza per taisser e far cun stgaina.

In ulteriur pass è quel da colurar las fibras u il fil. Avant il diever da las colurs sintetici producents èn oz il Giapun e l'India.



Champ da plantas da mangola.

FOTO: PD

cas eran quai diversas operaziuns che pre-tendevan bler savair e bler temp. La launa stuev'ins l'emprim sgrassar cun bogns d'urin uman (in quart d'urin, trois quarts d'aua) u cun savun d'amonic. Lura veggiva ella lavada bain avant da la pudair ba-gnar en la colur. Anc avant u il pli tard en quel stadi dal proceder stueva il fil u la taila far in bogn d'acid per favurisar l'impreg-naziun atras la colur. Tenor ils recepts sa cumponiva quest fixativ d'alun, d'aschieu, da sulfats da fier u d'arom e mintgatant perfin da vinars.

Taisser

Las tecnicas d'entretschar e da taisser èn uschè veglias sco l'istoria da l'umanitàd. Gio avant ch'cls umans han cumenzà a s-ernar fils per taisser tailas cun chavels d'ani-mals e fibras da plantas, entretschanvas elas roma, frastgas e feglia per construir pa-raids, tetgs e saivs.

Simpels roms da taisser fabrigav'ins da mutagls e da roma. En tut las culturas èn enconuschents talers orizontals e verticals. Era sch'cls talers èn oz maschinas electro-nicas cumplitgadas, è la tecnica da taisser restada da principi la medema. Ils fils d'urdir veggan stendids en la lunghezza da la taila ed ils fils tratgs en veggan entessids. Cun cruschar ils fils d'urdir ed ils fils tratgs en sa furma in tessi.

Il pled tessi è ina noziun collectiva per bleras differentas sorts da tailas. Ils tessids sa differenziesschan entras lur moda da fa-

braciun ed entras lur material. Las tailas veggan vendidas sco rauba al meter da bal-lots u da rollas. Caracteristic per tut ils tes-sids en ils fils che van per lung e per lartg e sa cruschan en in angul dretg; ils fils per lung ed ils fils per lartg sa laschan trair ora. Las tailas veggan tessidas cun talers auto-maticas ed han a dretga ed a sanestra in ur viv. Musters datti cun dar colur, stampar, taisser cun fils da differentas colurs e cun differents musters da taisser. Exempels: taila da mangola, jeans, taila da tenda, tactel, satin, flanelia.

Dus tessids spezialis èn il frotté che vegg duvrà per exemplu per sientamauns e lavetas (ils latsch da domaduas varts rendan il tessi loms ed augmentan la capacidat d'aspiraziun) ed il tessi da flor (tessi cun chavels che strettan sidretg, il flor, ch'ins ve-sa e senta bain, per exemplu vali, plisch, manchester e pail tessi). Tscherts tessids veggan er stgartachads a la fin per far vegrin els pli loms ed augmentar l'effect d'isolaziun termica (per exemplu cuvertas da launa).

Far cun stgaina e taila dad anzas

Far cun stgaina è ina da las pli veglias tecni-cas textilas insumma. Stgaines e restanzas da tailas dad anzas sa laschan cumprovar en differentas culturas a partir dals em-prims tschientaners suenter Cristus. Blers tschientaners a la lunga enconuschev'ins però be la tecnica cun duas stgaines. Il far cun stgaina en rudè è vegrin enconuschev'pir en il temp autmedieval. Anc bler pli nova è la tecnica da far cun crutsch (enturn 1800). Novas pussaviladads porscha la producziun da taila dad anzas cun agid da maschinas: il tricot da chadaina (a partir

La preschentaziun:
Dossier «Textilias»

Dapli infurmaziuns:
chatta.ch/?hiid=2558
www.chatta.ch